

ASFOTEX™

KÜLMALT PAIGALDATAV ASFALDISEGU



Asfotex on vastupidav täitesegu jäävaks paigalduseks

ASFOTEX on kõrgekvaliteediline külmalt paigaldatav asfaldisegu. ASFOTEX koosneb valitud täitesegust ja bituumeni kombinatsioonist. ASFOTEX'ga on võimalik kiiresti, ilmastikutingimustest sõltumata, parandada teekatte löökaugud ja suuremad praod. Sobib kasutamiseks sõiduteede, parklate, kõnniteede, teede, niiditeede jne. nii betoon- kui asfaltkatte koht-remondiks. ASFOTEX'i võib kasutada aastaringelt nii märja kui kuiva teekatte korral.

ASFOTEX on vastupidav täitesegu jäävaks paigalduseks - jääb ära ilmastikutingimustest lähtuvalt traditsiooniline ajutise freesafaldi või emulsiooni baasil külmasfaldi ja hilisema kuumasfaldi kahekordne paigaldus.

ASFOTEX on külmpaigaldatav valmissegu - paigaldamine on kiire ning väikse tööjõu- ja lisakuludega. Peale ASFOTEX'i paigaldamist võib tee kohe liiklusele avada. Jääb temperatuurini -26 °C painduvaks ja nidusaks ning säilitab oma adhesiivsed omadused isegi märgades tingimustes.

Ettevalmistus

Remonditav pind eenevalt kõvakarvalise harja või luuga puhtaks pühkida. Eemaldada lahtine praht, mustus, jää või seisv vesi. See aitab kaasa paremale nakkele ja sideme tekkele.

Kasutamine

ASFALT

Ei vaja eelnevat kuumutamist ega segamist. ASFOTEX valmis-segu paigaldada otse löökauku või prakku. Kui kahjustus on eriti sügav, nt 15 cm, siis paigaldada segu 5 cm kihtidena, tihendades järjest iga kihti. Remonditavasse kohta paigaldada piisavalt materjali, et paranduskoht ulatuks veidi üle teepinna. Pärast augu täitmist suruda parandusmaterjal labida või plaatvibraatoriga kokku. Piirkonna võib otsekohe liiklusele avada.

BETOON

Kasutada nagu asfaldi korral. Pärast kahjustatud koha täitmist tuleb paranduskoht tihendada ja piserdada üle portlandtse-

mendiga. Tsement on mõeldud betooni ja paranduskoha värvi ühtlustamiseks. Paigaldada piisavalt kogu pinna katmiseks. Tihendada paranduskohta labida või plaatvibraatoriga. Pühkida portlandtsemendi ülejääk ära. Avada liiklusele.

Kulunorm

Kulunorm sõltub löökaugu, praod, sisselõike jne sügavusest ja laiusel. Reeglina saab 20 kg ASFOTEX kotiga täita 0,33 m² suuruse, 5 cm sügavuse augupinna.

Värvus

Must

Kuivamisaja

Kohe peale materjali tihendamist. Järelikivinemine ca 1 nädal.

Puhastamine

Pärast kasutamist kõik tööriistad kohe puhastada lahustipõhiste puhastusvahenditega, nagu värvivedeldi või lakibensiin.

Ladustamine

Kasutusvaheajal hoida kotid tihedalt suletuna, et vältida pikema säilitamise korral segu kivistumist. Hulgiladustatuna hoida kuni üks aasta.

Pakend

ASFOTEX on saadaval 20 kg kottides.

Ettevaatust!

Süttiv: hoida eemal kuumusest, sädemetest ja lahtisest tulest. Kasutada ainult nõuetekohase ventilatsiooni korral. Vältida kauakestvat või korduvat kontakti nahaga. Vältida aurude sissehingamist. Allaneelamise korral ei tohi esile kutsuda oksendamist ja pöörduda kohe arsti poole. Täiendav info materjali ohutuskaardil.



Nakkumise parandamiseks eemalda esmalt august lahtine praht, jää või seisv vesi.



Kalla segu otse kotist eelnevalt puhastatud auku.



Tasanda pind labida või rehaga ühtlaseks nii, et segu jääks ülejäänud teepinnast veidi kõrgemaks.



Suru tasandatud segu plaatvibraatori või käsitambiga kokku või tihenda autorattaga üle sõites.

ASFOTEX'i turustab Langeproon Inseneriehitus oma kontorlaost ja hulgimüügina jaemüügi kettide kaudu. Küsige Asfotex'i ka hästivarustatud ehitusmaterjalide kauplustest. Käo tn 52/1 Tallinn 11311 • Telefon 655 2502 • Faks 655 1469

www.asfotex.ee