

## BOTAMENT® SB 78

### Hüdroisolatsioonilint

BOTAMENT® SB 78 on elastne, mõlemalt poolt kangaga lamineeritud, hüdroisolatsioonilint. Kasutatakse kombineeritult BOTAMENT® komposiit hüdroisolatsioonisüsteemidega või multifunktsionaalse reaktiivse hüdroisolatsioonimastiksiga BOTAMENT® RD 2 The Green 1 Fast. BOTAMENT® SB 78 on kasutamiseks sise- ja välistingimustes.

#### Omadused

- väga elastne
- märgadele pindadele, rõdudele ja terrasidele
- rebimiskindel
- kiirelt ja lihtsalt paigaldatav
- väga hea stabiilsus vananemise vastu
- väga hea keemiline vastupidavus

#### Kasutusala

- Vuukide ning sise- ja välisnurkade hüdroisoleerimine.

Konstruksiooni läbivad elemendid ja läbiviigud isoleerida BOTAMENT® SB 78 läbiviigu kraelappidega.

#### Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab vastama tingimustele:

- kuiv, puhas ja jäävaba
- stabiilne
- vaba rasvast, värvist, tsemendipiimast, eraldavatest ainetest ja lahtistest osakestest
- sirge

#### Paigaldamine

**Koos BOTAMENT® komposiitmaterjalist vedel-mastiksiga ja BOTAMENT® RD 2 The Green 1`ga.**

- BOTAMENT® SB 78 hüdroisolatsioonilint paigaldada koos sobilike lisadega hüdroisolatsiooni esimesse kihti ning katta teise hüdroisolatsioonikihiga.
- **Koos BOTAMENT® AE rullmembraniga**

BOTAMENT® SB 78 hüdroisolatsioonilint paigaldada koos sobilike lisadega BOTAMENT® M 21 Classic või BOTAMENT® M 10 Speed liimseguga.

Deformatsioonivuugi lahendus vastavalt Botament tüüplahendusele.

BOTAMENT® SB 78 hüdroisolatsioonilint paigaldada ristülekatetega piki vuuki.

#### Tehnilised andmed

baasmaterjal	kahelt poolt kangaga lamineeritud polüetüleen
värvus	helesinine
pakendamine	50 m rull kraelapid: 120 x 120 mm 425 x 425 mm
ladustamine	jahedas ja kuivas
paksus	0,7 mm
laius	120 mm
kaal	44 g/m
deformatsioon piki teipi, vastavalt standardile EN ISO 527-3	kuni 25 % 0.30 N/mm kuni 50 % 0.41 N/mm
veekindlus, vastavalt standardile EN 1928	> 1,5 bar
vastupanu temperatuuri kõikumisele	- 30 °C kuni + 90 °C

<b>reaktsioon tulekahjule</b>	
vastavalt ehitusmaterjali klassile EN 13501-1	E

#### Olulised märkused

BOTAMENT® SB 78 on sertifitseeritud ühtse süsteemina koos BOTAMENT® DF 9, BOTAMENT® MD 1, BOTAMENT® MD 28, BOTAMENT® RA 170, BOTAMENT® AE rullmembraani ja BOTAMENT® RD 2 The Green 1-ga.

**Märkus.** Siin kajastatud informatsioon põhineb tehase kogemustel ning parimatel teadmistel, kuid ei pruugi kõikides tingimustes kehtida. Kõik töövahendid peavad olema kohandatud vastavalt projektile, paigaldamise eesmärkidele ja kohapealsetele tingimustele. Nendele eeltingimustele toetudes on antud informatsioon usaldusväärne.

Täiendavad soovitusused on firmaga seostatavad ainult siis, kui need on avaldatud kirjalikus vormis. Töö käigus jälgida üldiseid hea ehitustava reegleid.

Väljaanne GB-1309. Täiendav tehniline informatsioon on leitav kodulehtedelt: [www.botament.com](http://www.botament.com) ja [www.langeproon.ee](http://www.langeproon.ee)  
MC Ehituskeemia \* Castleblayney \* CO. Monaghan