

# Febmix DH

## Pulbriline mördiplastifikaator

Pakendatud käepärastesse kotikestesse, sobib telliste ja plokkide ladumiseks. Vastab Briti standardi BS4887 nõuetele.

- Hõlbustab nõrdi käsitlemist
- Hoiab ära pragunemise, kahanemise ja mikrolõhede tekkimise
- Vähendab murenemist
- On kergesti annustatav – ühe koti tsemendi kohta kulub üks kotike plastifikaatorit

Värvus	Kood	Pakend	Pakendit kastis
Pruun pulber	FBMIXDH	250 kotikest	1



## Lisandid ja ehituskemikaalid

### Toote kirjeldus

FEBMIX DH on pulbriline mördiplastifikaator, mida kasutatakse lubja asendajana või mördi vastupidavust tõstva lisandina. Toode vastab EN934/3 nõuetele. FEBMIX DH viib EN934 kindlaks määratud viisil tsementmörtidesse mikroskoopilisi õhumullikesi. Õhulisandiga segude tööomadused paranevad tunduvalt ja need vajavad valmistamiseks vähem vett. Ühtlasi suurendab FEBMIX DH nii värsket kui ka kõvastunud mördi külmakindlust, sest sisestatud õhumullikesed annavad külmuvale veele paisumisruumi.

### Tavalised kasutusvaldkonnad

Kasutatakse segulisandina töö hõlbustamiseks nii müüri ladumisel kui ka aluskrohvimisel.

### Omadused ja eelised

- Säät tänu vähenenud tööjõukulule, väiksematele kadudele ja kiiremale tööle.
- Aitab vähendada murenemist.
- Vähendab segu väljavalgumist ja kihistumist.
- Parandab segu nakkuvust.
- Suurendab külmakindlust.
- Vähendab kahanemist.

### Kasutamishüpsed

FEBMIX DH võib lisada segamisanumasse liiva järel puhtalt või eelnevalt veega segatuna. FEBMIX DH kasutamine valmiskaalutud kotikestes, mille sisu lisatakse vahetult segule, lubab toodet täpsemini annustada ja vähendab kadusid.

### Segamine

FEBMIX DH toime on puhtfüüsikaline ja seetõttu peab segamine olema tõhus. Kätsi segamisel tuleb segu maksimaalse mõju saavutamiseks põhjalikul "läbi pöörata". Mört on vaja valida vastavalt kohaldatavatele standarditele ja eeskirjadele.

Allolevas tabelis on esitatud segude orienteeruvad koostised koos tootega FEBMIX DH ja ilma selleta. Katsetega on kindlaks tehtud, et portlandtsementi, lubja ja liiva sisaldavad segud, milles on õhumullikesi tekitavat plastifikaatorit, on eriti vastupidavad.

### Annustamine

Toodet FEBMIX DH lisatakse arvestusega 1 kotike 25 kg kaaluva tsemendikoti kohta. Kasutage alati konkreetse rakenduse jaoks soovitatavat tüüpi liiva. Kõige õigema annuse väljaselgitamiseks valmistage katsesegusid.

### Säilitamine

Säilitada jahedas ja kuivas kohas.

### Kõlblikkusaeg

Valmistajafirma juhiste kohaselt säilitamisel vähemalt kaks aastat.

### Tehnilised andmed

#### Kloorioonide sisaldus

< 0,1% (kaaluprotsenti) lisandist (puuduvad)

Alljärgnevas tabelis näidatakse segude koostisi koos tootega FEBMIX DH ja ilma selleta

Portlandtsement: lubi + FEBMIX DH	Tsement:lubi:liiv	Tavalised kasutusvaldkonnad
1:3	1:1/4:3	Kandevmüüritise ladumine.
1:4	1:0,5:4,5	Aluskrohvimine väljas. Dekoratiivkrohv (pitskrohv).
1:6	1:1:6	Aluskrohvimine sees. Krohvimine väljas.
1:3 kuni 1:6	Erinevad	Müürivuukide viimistlemine ja parandamine
1:8	1:2:9	Plokkide ja silikaattelliste ladumine.