

Zentrifix GM 2T

Mineraalne portlandputsolaantsemendi baasil vuugimört

Omadused

- Ühekomponentne
- Paigaldatav käsitsi ja pumbaga
- Mittekahanev
- Madala elastsusmooduliga
- Kõrge stabiilsusega

Kasutuskohad

- Lagunenud vuukide täitmine, esmajoones väliste vuukide remont
- Müüritised, esmajoones ajaloolised ehitised
- Vuugid, mis on laiemad kui 5-kordne mördi täiteaine terasuurus

Paigaldus

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema puhas lahtistest osakestest, tolmust, õlist ja muust saastest. Eemaldada vana, murenenud vuugimört. Puhastada vuugiservad.

Segamine

Zentrifix GM 2T lisatakse pidevalt segades segu-veele, segatakse kuni homogeense, tükkideta ja sobiva töödeldavusega segu saamiseni. Segamiseks sobivad sundsegistid või aeglase käiguga kahelabalised mikserid. Segamisaeg on 5 minutit.

Seguvahekord

Vt tabelit "Tehnilised andmed".
25 kg Zentrifix GM 2T koti kohta on vaja umbes 3,25–3,75 l vett. Kuna Zentrifix GM 2T on tsemendi-baasiline, võivad esineda kõikumised veevajaduses.

Paigaldamine

Vuugiservad tuleb eelnevalt niisutada. Zentrifix GM 2T on paigaldatav tavaliste vuukimisvahenditega. Eelistada tuleks madala vesi/kuivaine suhtega segu. Käsitsi paigalduse kõrval on võimalik Zentrifix GM 2T paigaldada ka tigupumbaga. Masinaga täidetud vuugid vajavad käsitsi viimistlemist.

Paigaldustingimused

Vt "Üldised paigaldusjuhised jämemörtidele/betooniremondisegudele".

Tehnilised andmed Zentrifix GM 2T kohta

(kõik väärtused on antud õhutemperatuuril +23 °C ja suhtelisel niiskusel 50%)

Omadus	Ühik	Väärtus			Märkused
Täiteaine suurim mõõt	mm	2			
Vesi/kuivaine suhe		0,13	0,14	0,15	
Mördisegu tihedus	kg/dm ³	2,01	2,00	1,98	
Survetugevus	N/mm ²	23,6	20,2	20,0	Pärast 7 päeva
	N/mm ²	30,0	27,4	26,4	Pärast 28 päeva
Dünaamiline elastsusmoodul	N/mm ²	20000	20300	16500	Pärast 28 päeva
Paisumine/kahanemine	mm/m	neutraalne			
Kuivsegu materjalikulu	kg/l	1,78	1,75	1,72	
Kasutusaeg	minut	60	60	60	+20 °C juures
Paigaldustingimused	°C	> 5, < 30			Õhu- ja aluspinna temperatuur

Tooteinfo Zentrifix GM 2T kohta

Värvus	tsementhall
Tarnimine	25 kg kott
Säilivusaeg	Avamata originaalpakendeis säilib vähemalt 12 kuud. Hoida kuivas ja jahedas.
Pakendite käitlemine	Pakendid tühjendada täielikult. Järgida tootja informatsiooni “Das MC-Entsorgungskonzept für restleerte Transport- und Verkaufs- verpackungen” või järgida kohalikke keskkonna- ja jäätmekäitlusnõudeid.

Märkus. Selle andmelehe informatsioon põhineb meie kogemustel ja vastab meie parimatele teadmistele. See ei ole siiski siduv.

Antud informatsiooni tuleb kohandada vastavalt konstruktsioonidele, paigaldamise eesmärkidele ja eriti kohalikele oludele. Meie andmed on seotud kinnitatud tehniliste eeskirjadega, mida tuleb järgida paigaldamise käigus. Nende eeskirjade järgimise korral me vastutame andmete korrektsuse eest meie müügi-tarne-teenuste tingimuste ulatuses. Meie töötajate soovitusel, mis erinevad andmelehtedel toodutest on siduvad ainult juhul, kui need on esitatud kirjalikult. Kinnitatud tehnilisi eeskirju tuleb kogu aeg järgida.

Trükk 05/2006. Selles versioonis on tehtud mõned tehnilised muudatused. Vanemad trükid ei kehti ja neid ei tohi enam kasutada. Kui antakse välja uus tehniline versioon, siis antud trükk ei kehti. Materjalide ohutusandmelehed on saadaval MC-Bauchemie veebilehel www.mc-bauchemie.de või küsige firma esindajalt Eestis - OÜ Langeproon Inseneriehitus.