

→ INFOLEHT

Uut ja huvitavat epasit'i kohta

epasit MineralDicht sperr

Kasutusvaldkond

epasit MineralDicht sperr on mõeldud ehitiste ja hoonedetailide tihendamiseks surve-ja kapillaarvee vastu. Epasit MineralDicht sperr leiab kasutamist epasit saneerimissüsteemi 2000 raames välispindadel max 30 cm üle krundipinna, et kaitseks pritsvee eest. Epasit MineralDicht sperr on sobiv nii keraamiliste plaatide ja plaatide aga ka süvikute aluspõhjaks.

Omadused

Epasit MineralDicht sperr on mineraalne kuivmört GP vastavalt DIN EN 998-1 normatiividele koosnedes sideainest ja kivimaterikestest. Epasit MineralDicht sperr on kromaativaba vastavalt TRGS 613/Giskood ZP1.

Epasit MineralDicht sperr on läbinud tehasepõhise tootekontrolli (WPK) ja väliskontrolli Baden – Württembergi ehitusmaterjalide järelvalveühingu ja sertifitseerimisliidu poolt.



DIN EN 998-1
Sertifitseerimisasutus 0788

Tehnilised andmed:

Omadused	Nõuded vastavalt DIN EN 998-1	epasit MineralDicht sperr mõõdetud väärtus
Õhu sisaldus	< 15 mahu%	8 mahu%
Tihedus	1,750 –1850 kg/m ³	1800 kg/m ³
Survetugevus / klass	CS IV (≥ 6 N/mm ²)	24 N/mm ²
Kinnitustugevus	≥ 0,2 N/mm ²	0,9 N/mm ² (A)
Veeimavus	W 2 (≤ 0,20 kg/m ² min ½	0,1 kg/m ² min½
Veeauru läbilaskvus	≤100	23

Ohutusnõuded: ärritab nahka. Oht tõsisele silmakahjustusele. Hoida lastele kättesaamatult. Tolmu mitte sisse hingata. Vältida kokkupuudet nahaga. Silma sattumisel loputada rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kanda sobivat kaitseriietust ja sobivaid kaitsekindaid.

Jäätmekäitlus: jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Materjalijäägid kivistada või pulbrina hävitada nagu ehituspraht.

→ INFOLEHT

Uut ja huvitavat epasit'i kohta

epasit MineralDicht sperr

Lk 2

Pealekandmise tehnoloogia

Aluspind puhastada tolmust ja lahtistest osadest. Üldiselt kehtib VOB.

Mitte kanda peale, kui temperatuur on alla + 5 kraadi, kui aluspind on külmunud või kui on tulemas miinuskraadid. Aluspinda piisavalt niisutada.

Aluspind eeltöödelda kogu pinna ulatuses epasit hb-ga.

Epasit MineralDicht sperr segada puhta veega nii, et segu ei jääks tükiliseks. Vee kulu umbes 5,5 liitrit 30 kg-se koti kohta. Epasit MineralDicht sperr-i võib ka sobivates segumasinates töödelda.

Kanda tööpinnale paksusega kuni 1,5 cm.
Valmistatud mört kasutada ära kahe tunni jooksul.

Materjalikulu: u. 20 kg/m² sentimeetrise segupaksuse kohta, u. 8 kg/lfm süvikute jaoks.

Ladustamine: säilib kuivas umbes 6 kuud

Pakend: tarnitakse kuiva valmisseguna 30 kg kottides.

Infoleht 01/2006

epasit toodete kvaliteet on end praktikas tõendanud. Kuna aga ehitistel võib esineda erinevaid töö- ja saneerimistingimusi, soovime enne materjali kasutamist teha proovikatmine, et jõuda selgusele, kuidas mõjutavad pealekandmise tehnoloogia ja aluspind materjalikulu. Uue infolehe ilmumisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.