

## → INFOLEHT

Uut ja huvitavat epasit'i kohta

# Kiudvärv epasit ff

### Kasutusvaldkond

epasit ff on kasutusvalmis, armeeritud värv krohvi pinnal esinevate pragude sildamiseks. Värv võib kanda otse krohvile või juba eelnevalt värvitud pindadele.

### Omadused

epasit ff on lahustivaba, veeauru läbilaskev armeeritud värv. Valmistatakse ainult valget tooni. Peale kuivamist võib üle värvida kõigi olemasolevate mineraal- ja silikoonvärvidega.

Ohutusnõuded: vastavalt ADR standardile ei liigitu ohtlike ainete hulka.

Jäätmekäitlus: tühjad nõud lasta kuivada ja viia taaskasutusse. Jäätmekood nr 55511 ("veemuda").

### Pealekandmise tehnoloogia

Aluspind peab olema kuiv, tugev, vaba nakkuvust takistavatest ainetest ja koormust taluv. Mitte kanda peale kui temperatuur on alla + 5 °C, kui aluspind on külmunud või kui on tulemas miinuskraadid. Kanda pinnale pintsliga küllastununa kaks korda.

Materjalikulu: umbes 0,25 l/m<sup>2</sup> ühe kihi kohta.

Töövahendid kohe pärast kasutamist veega korralikult puhtaks pesta.

Kuivamisaeg sõltub temperatuurist ja õhuniiskusest, vähemalt 24 tundi. Pärast kuivamist võib epasit ff'i katta muude materjalidega, soovitavalt saneerkrohvivärviga epasit spf.

Ladustamine: hoida jahedas, kaitstuna külmumise eest. Originaalpakendis säilib umbes 1 aasta.

Tarnimisviis: kasutusvalmis, pakendatud 15 l ämbrites.

### Infoleht 02/2001

epasit toodete kvaliteet on end praktikas tõendanud. Kuna aga ehitistel võib esineda erinevaid töö- ja saneerimistingimusi, soovime enne materjali kasutamist teha proovikatmine, et jõuda selgusele, kuidas mõjutavad pealekandmise tehnoloogia ja aluspind materjalikulu. Uue infolehe ilmumisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.