

→ INFOLEHT

Uut ja huvitavat epasit'i kohta

Jämedateraline saneersegu epasit seg

Kasutusvaldkond

Jämedateraline saneersegu epasit sef on mõeldud pealekandmiseks müüritistele ja mineraalsetele krohvidele, eriti tootega epasit MineralSanoPro IpF-WTA kaetud pindadele, et saada ühtlane pealispinna struktuur (tera suurus kuni 1,2 mm).

Omadused

epasit seg on valge mineraalne kuiv mördisegu GP vastavalt standardile DIN EN 998-1, mis koosneb sideainetest ja kivimipurust. epasit seg ei sisalda kromaati vastavalt TGRS 613/Giscode ZP 1 nõuetele.

epasit seg on tootja ja Baden-Württembergi Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungs-verband (Ehitusmaterjalide Järevalve ja Sertifitseerimise Liit) pideva kontrolli all.



DIN EN 998-1
Sertifitseerimisasutus 0788

Tehnilised andmed:

Omadused	Nõuded vastavalt DIN EN 998-1	epasit seg mõõdetud väärtus
Õhu sisaldus	> 20 mahu%	30 mahu%
Tihedus	1,300 – 1,400 kg/m ³	1,360 kg/m ³
Survetugevus / klass	CS II (1,5 – 5,0 N/mm ²)	3,0 N/mm ²
Kinnitustugevus	≥ 0,2 N/mm ²	0,4 N/mm ² (A)
Veeimavus	W 2 (≤ 0,20 kg/m ² min ^{1/2})	0,1 kg/m ² min ^{1/2}
Veeauru läbilaskvus	≤ 20	14

Ohutusnõuded: ärritab nahka. Võib tekitada tõsiseid silmakahjustusi. Hoida lastele kättesaamatult. Tolmu mitte sisse hingata. Vältida kokkupuudet nahaga. Silma sattumisel loputada rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kanda sobivat kaitseriietust ja sobivaid kaitsekindaid.

Jäätmekäitlus: jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Kuivanud materjalijäägid ja kuivsegu utiliseerida nagu ehituspraht.

Pealekandmise tehnoloogia

Aluspind puhastada tolmust ja naket takistavatest osakestest ning niisutada harjaga. Mitte kanda peale, kui temperatuur on alla + 5 kraadi, kui aluspind on külmunud või kui on tulemas miinuskraadid.

Segada 30 kg kott epasit seg'i u. 6 l puhta veega kuni segu ei sisalda enam tükke. Pinnale kanda terassiluriga kuni 10 mm kihina ja ning seejärel struktureerida käsnplaadiga. Valmis segatud materjal kasutada ära ühe tunni jooksul. Sooja ja kuiva ilma korral hoida pind kuni kivistumiseni niiske (riputades üles niisked rätikud, pinda ettevaatlikult niisutades).

→ INFOLEHT

Uut ja huvitavat *epasit*'i kohta

Jämedateraline saneersegu *epasit* seg

Lk 2

epasit seg'i võib umbes 2 nädalat pärast pealekandmist üle katta saneerkrohvvärviga *epasit* spf või lubivärviga *epasit* kfi või *epasit* kfa.

Materjalikulu: u. 3 kg/m² 2 mm paksuse kihi korral.

Ladustamine: hoida kuivas. Säilib u. 6 kuud.

Pakend: tarnitakse kuiva valmisseguna 30 kg kottides.

Infoleht 07/2009

epasit toodete kvaliteet on end praktikas tõendanud. Kuna aga ehitistel võib esineda erinevaid töö- ja saneerimistingimusi, soovime enne materjali kasutamist teha proovikatmine, et jõuda selgusele, kuidas mõjutavad pealekandmise tehnoloogia ja aluspind materjalikulu. Uue infolehe ilmumisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.