

## BOTAMENT<sup>®</sup> D 15

### Nakkekrunt

BOTAMENT<sup>®</sup> D15 nakkekrunt on kasutamiseks sisetingimustes, siledatele ja mitte imavatele aluspindadele enne plaadiliimi ning krohvviimistluse paigaldamist.

#### Omadused

- sobib plaat-plaadile paigaldamisel
- väga kiiresti kuivav
- parandab naket
- aluspinnale kanda pintsli või rulliga
- püsiv
- lahustivaba

#### Rakendusala

Materjalide kruntimine:

- glasuuritud ja glasuurimata plaatkatted
- naturaalsed ja tehiskivi plaadid
- tugevalt nakkunud, vees lahustumatud värvipinnad
- õhukesekihiline vaibaliim
- klaasjas betoonpind
- immutatud OSB-plaadid ja puidust põrandaplaadid
- valuasfaltiga tasanduskiht

#### Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab vastama tingimustele:

- puhas ja jäävaba
- stabiilne
- puhas rasvast ja lahtistest osakestest.

Murenenud, pehmed või halvasti nakkunud aluspinna osad eelnevalt eemaldada.

#### Tehnilised andmed

|                                       |                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| baasmaterjal                          | polümeerdispersioon                                                        |
| värv                                  | türkiissinine                                                              |
| pakend                                | 1 kg<br>5 kg                                                               |
| ladustamine                           | vähemalt 12 kuud, suletud originaalpakendis jahedas ja külmakindlas ruumis |
| tiheus                                | ~ 1.23 kg/dm <sup>3</sup>                                                  |
| kulu                                  | ~ 0.12 kg/m <sup>2</sup>                                                   |
| ooteaeg enne plaatide paigaldamist    | ~ 30 – 60 minutit                                                          |
| ooteaeg enne krohvviimistlust         | ~ 60 – 90 minutit                                                          |
| paigaldamise ja aluspinna temperatuur | + 5 °C kuni + 30 °C                                                        |
| puhastusvahend                        | vesi                                                                       |

Kõik antud ajakulud on kehtivad standardisel atmosfäärirõhul, temperatuuril +23°C ja õhu relatiivsel niiskusel 50%. Kõrgem temperatuur ja madalam niiskus kiirendavad ning madalam temperatuur ja kõrgem niiskus aeglustavad protsessi ja kuivamist.

#### Paigaldamine

- BOTAMENT<sup>®</sup> D15 kanda pinnale pintsli või nahast rulliga.
- Nakkekrundi pind peab peale kuivamist olema kriimustuskindel.
- Aluspinnale kanda piisav kogus, et vältida õhumullide teket.

Enne pinnale kandmist BOTAMENT<sup>®</sup> D15 segada - krundis olevad terad kipuvad põhja sadestuma.

#### Olulised tähelepanekud

BOTAMENT<sup>®</sup> D15 ei tohi kasutada püsivalt niisketel pindadel.

BOTAMENT<sup>®</sup> D15-ga kaetavaid pindu kaitsta niiskuse eest. Keraamilistel katetel ja puitpindadel olevate naturaalsele kiviplaadidel kasutada Botament kiiresti kuivavaid plaadiliime BOTAMENT<sup>®</sup> M 10 Speed, M 24 või MULTISTONE<sup>®</sup>. Puidust aluspindu, mis on eriti tundlikud niiskusele (näiteks parkett), kruntida BOTAMENT<sup>®</sup> R 20 või BOTAMENT<sup>®</sup> E 120.

Ohutusandmeleht on saadaval [www.botament.com](http://www.botament.com) ja [www.langeproon.ee](http://www.langeproon.ee)

Optimaalseimate tulemuste saavutamiseks on soovitatav enne paigaldamist teostada proovitöö.

**Märkus.** Siin kajastatud informatsioon põhineb tehase kogemustel ning parimatel teadmistel, kuid ei pruugi kõikides tingimustes kehtida. Kõik töövahendid peavad olema kohandatud vastavalt projekte, paigaldamise eesmärkidele ja kohapealsetele tingimustele. Nendele eeltingimustele toetudes on antud informatsioon usaldusväärne.

Täiendavad soovitusel on firmaga seostatavad ainult siis, kui need on avaldatud kirjalikus vormis. Töö käigus jälgida üldiseid hea ehitustava reegleid.

Väljaanne GB-1503. Täiendav tehniline informatsioon on leitav kodulehtedelt: [www.botament.com](http://www.botament.com) ja [www.langeproon.ee](http://www.langeproon.ee)  
MC Ehituskeemia \* Castleblayney \* CO. Monaghan