

Kiirkivinev tsement

epasit sp

Kasutamine

epasit sp on kiirelt kivinev tsement paigaldustöödeks betoonil ja müüritöödel, põrandatel, seintel ja lagedel.

epasit sp'd saab kasutada talvel betoonitöödel ja müüritöödel.

Omadused

epasit sp on valmissegatud, mineraalne, kiireltkivinev, külmakindel ja õhku läbi laskev tsement.

Ei ole agressiivne raua suhtes.

Kasutamine

Puhastada pind mustusest ja lahtistest osadest. Niisutada tööala veega.

Segada hoolikalt puhta veega kuni ühtlase pasta saamiseni.

Veevajadus: u. 0,3 l/kg. Valmissegatud materjal paigalda 1 minuti jooksul.

Mitte segada vett juurde juba tarduvale materjalile.

Tardumisaeg: u 3 minutit

epasit sp'd võib kasutada ka mõrdina krohvimisel või müüriladumisel, selleks lisada ahjukuiva kvartslüüa või pestud jõeliiva. Sobiva täitematerjali korral on **epasit sp** kasutatav ka betoonisegudes: 2 osa **epasit sp**'d ja 1 osa kvartslüüa, mis segatakse enne kuivalt. Lisades $\frac{3}{4}$ osa vett, saadakse koheselt kasutatav segu.

Ladustamine

Hoida kuivas. Säilib u 6 kuud.

Pakend

Tarnitakse pulbrina 1 kg, 5kg ja 15 kg ämbrites või 30 kg kottides.