


ISO-DRAIN® 10 GEO PLUS



Vundamendiseina elastne hüdroisolatsioonikiht, mida on vajalik kaitsta kivide, teravaservalise ehitusprahil, jms eest

Liugkile võimaldab drenaažimatiil vastavalt tagasitäite vajumisele nihkuda, välvides hüdroisolatsioonikihi vigastamist

10 mm koonuste kõrgusega ISO-DRAIN 10 on spetsiaalselt välja töötatud tagamaks suurt survevugevust ja drenaaživõimet


Geotekstil filtreerib pinnaseosakesi, takistades koonuste vahelise õhuvahem ummistumist ning tagab reguleeritud drenaaživõime

Eelised

INTERPLAST ISO-DRAIN 10 GEO PLUS on kaitse- ja drenaažimatt.

Materjali kasutuseelised:

- võimaldab drenaažimatiil nihkuda vastavalt pinnase vajumisele
- kaitseb hüdroisolatsioonikihti mehaaniliste vigastustest eest
- kõigi kolme kihi kiire üheaegne paigaldus
- vastupidav
- tagab reguleeritud drenaaži
- väike koonuste vahem (u 3360 tk/m²)
- tagab suure survevugevuse (400 kN/m²)
- 10 mm kõrgused koonused tagavad hea drenaaživõime



Esindaja Eestis: OÜ Langepron Inseneriehitus

Kao tn.52/1 Tallinn 11311 Tel. 6552 502 Faks 6551 469 info@langepron.ee www.langepron.ee

INTERPLAST® Kunststoffe GmbH www.interplast.de



ISO-DRAIN® 10 GEO PLUS



Omadused	Väärtused
Materjal	
• Nuppkile	HDPE
• Geotekstiil	PP
• Liugkile	LDPE
	Drenaaži- ja kaitsematt elastsele hüdro-isolatsioonikhile
Värvus	
• Nuppkile	must
• Liugkile	must
Paksus	
• Nuppkile (orienteeruv)	600 g/m ²
• Geotekstiil	136 g/m ²
• Liugkile	160 µm
Laius	2,0 m
Mass (orienteeruv)	900 g/m ²
Koonuste kõrgus	10 mm
Koonuste arv (orienteeruv)	3360 tk/m²
Õhu ruumala koonuste vahel (orient.)	7,9 l/m²
Drenaaživõime (orienteeruv)	4,8 l/s/m 288 l/min/m 17,300 l/h/m
Geotekstiili läbilaskevõime (orient.)	100 l/m ² /s
Survetugevus (orienteeruv)	400 kN/m² (40 t/m²)
Temperatuuritaluvus	-40 °C kuni +80 °C
Füsioloogilised omadused	ei saasta joogivett

INTERPLAST'i drenaaži- ja kaitsematid on vastupidavad paljudele kemikaalidele, sobivad juuretöökeks, kõdunemiskindlad ning vastupidavad seente ja bakterite toimele.

INTERPLAST'i drenaaži- ja kaitsematid vastavad DIN-i nõuetele. Paigaldamisel tuleb kasutada ainult originaaltarvikuid (vt „Paigaldustarvikud“).

INTERPLAST®
Vooltootmise tehnoloogiad

Esindaja Eestis: OÜ Langepron Inseneriehitus

Kao tn.52/1 Tallinn 11311 Tel. 6552 502 Faks 6551 469 info@langepron.ee www.langepron.ee

INTERPLAST® Kunststoffe GmbH www.interplast.de

