

Cerakol®

Elastne plaadipaigaldussegu

Kasutamine

- kasutatakse sein- ja põrandaplaatide ning klinker-, gress- (keraamiline graniit) ja kivikeraamiliste plaatide liimimiseks.
- plaatide paigaldamiseks olemasolevatele plaatidele
- sobib kasutamiseks põrandaküttega põrandatel
- sobib kasutamiseks basseinides
- kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes.



Paigaldamine

Pinna ettevalmistamine

- aluspind peab olema kuiv ja tugev.
- enne kasutamist tuleb eemaldada vana, lahtine värvikiht ning igasugune mustus, mis vähendab naket (õli, vaha, hallitus, seen jne).
- vajadusel tuleb ebaühtlane pind siluda tasaseks tsemendiseguga ning oodata kuni see kinnistub.
- kipskartongplaadid kruntida eelnevalt Gruntfol krundiga.
- mineraalalused kruntida Akryfol krundiga.
- vanad plaadid, muud mitteimavad ja siledad aluspinnad tuleb kruntida Ceraplast E ja vee 1 : 1 lahusega.

Segu valmistamine

- Cerakoli segu puistata puhtasse vette pidades kinni proportsioonist 8,5-9 liitrit vett 22 kg pulbri kuivmassi kohta,
- segada segistiga madalatel pööretel 2-3 minutit kuni ühtlase massi moodustumiseni ja jätta 5-10 minutiks seisma,
- seejärel segistiga uuesti läbi segada. Mass säilitab oma omadused umbes 2 tunni jooksul.

Segu paigaldamine

- segu kantakse ettevalmistatud pinnale sileda pahtellabida (hõõruki) abil ja jaotatakse pinnal laiali hambulise pahtellabidaga, mida valitakse sõltuvalt plaadi siseküljest,
- hammaste maksimaalkõrgus - 8 mm, minimaalkõrgus - 4 mm,
- plaadid asetatakse segule nii, et plaadi sisepind puutuks peaaegu täielikult seguga kokku (minimaalselt 2/3 pinnast),
- põrandasoojendus peab olema välja lülitatud 1...2 ööpäeva enne plaatimise alustamist. Põrandasoojenduse võib sisse lülitada mitte varem kui 3 ööpäeva pärast vuukide täitmist,
- basseini ei soovita veega täita mitte enne kui 20 päeva pärast peale segu paigaldamist

Omadused

- kõrgete plastiliste omadustega elastne plaadipaigaldussegu.

Tehnilised näitajad

- vastab PN-EN 12004 : C2 TE nõuetele
- töötlemisaeg ca 3 tundi
- lahtiolekuaeg ca 30 minutit
- plaadi paigaldamise korrektsiooniaeg 1 tund
- vuukide täitmine ja kerge kasutamine 24 tunni pärast
- täiskoormus 14 päeva pärast
- täistugevus 28 päeva pärast

Materjalikulu

Väikesed klaasmosaiikplaadid -

4 mm hammaskellu, 1,3 ... 1,7 kg/m²

sileda aluspinnaga keraamilised plaadid -

6 mm hammaskellu, 2,0 ... 2,5 kg/m²

liigendatud aluspinnaga keraamilised plaadid -

8 mm hammaskellu, õhuke segukiht paigaldada ka plaadi aluspinnale! 2,7 ... 3,5 kg/m²

Paigaldamisvahendid

Elektridrell mikseriga, metallist segukamm.

Pakendamine

22 kg, paberkotid

Ladustamine

Segu säilitada kinnistes kottides, kuivas ruumis.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pesta puhta veega kohe peale kasutamist.

TÄHELEPANU! Toode sisaldab tsementi.

Veega segunemisel tekib leeliseline reaktsioon, seepärast kaitsta nahka ja silmi.

Cerakol sidustooted:

Cemizol 2EP, Cemizol 2EN, Izofol

