

LB Thinflex

LB Thinflex on bituumenemulsioonil baseeruv kaitsekate konstruktsioonide kaitseks niiskuse ja looduslikus pinnases esinevate agressiivsete ainete eest.

Betoonkonstruktsioonide, müüritiste, maa-aluste konstruktsioonide ning teiste mineraalsete pindade katmiseks.



Toote omadused

- Lahustivaba ja keskkonnasõbralik
- Kasutusvalmis
- Lihtne kasutus
- Pinnale kandmine pumba/pihustiga või käsitsi, rulli/pintsliga
- Kiiresti kuivav
- Säilitatav plusskraadidel vähemalt 12 kuud

Toote tehnilised andmed

- | | |
|---|--------------------------|
| • Materjali kulunorm* | 0,1-0,2 l/m ² |
| • Tihedus | 1,1 kg/l |
| • Kuivamisaeg** | 20-40 minutit |
| • Lubatud temperatuur pealekandmisel ja kuivamisel*** | +5...+30 °C |

* Näidatud kulunorm on minimaalne võimalik materjali kulu. Kulu võib suureneeda olenevalt paigaldusviisist.

** Kuivamisaeg võib tegelikkuses varieeruda olenevalt õhuniiskusest, temperatuurist, materjali kihi paksusest ja aluspinnast. Tabelis toodud väärtused kehtivad normaaltingimustel – temperatuuril +23 °C ja 50% relatiivse õhuniiskuse juures.

*** Nõue kehtib nii materjali, aluspinna kui ka ümbritseva õhu temperatuuri kohta.

Pakendid

30 l ämber | 18 ämbrit ühel alusel | ühe aluse kaal ca. 580 kg

Üldised nõuded

Materjali paigaldamisel ja hilisemal hooldusel järgida vastavaid asjakohaseid standardeid, tootjapoolseid juhiseid ja hea ehitustava reegleid.


Aluspinna ettevalmistus

- Aluspind peab olema piisavalt kuiv, sile, stabiilne, kaitstud jäätumise eest ja ilma kargstruktuuri ning pragudeta. Aluspind ei tohi olla saastunud õli, rasva, tõrva, tolmu, mustuse, betoonijääkide või muude saasteainetega.

Materjali paigaldamine

- **LB Thinflex** tarnitakse paigaldamiseks valmis kujul. Materjal paigaldada ühtlaselt üle kogu pinna, vastava kihi paksusega, eelnevalt krunditud aluspinnale.
- Pinnale kanda pintsli, rulli või pihustamisega.
- Töövahendeid pesta veega koheselt pärast toote kasutamist.

CE-tähistus

 0432	 Langeproon <small>VEETPIDAVAD LAHENDUSED</small> Langeproon Inseneriehitus OÜ, Käo 52/1 Tallinn www.langeproon.ee
13 CPR-DE1/90506931 EN 15814:2011+A2:2014 LB Thinflex <i>Bituumenemulsioonil baseeruv kaitsekate</i>	
Veekindlus Pragude sildamisvõime Püsivus kokkupuutes veega Painduvus madalatel temperatuuridel Stabiilsus kõrgetel temperatuuridel Tulekindlus Survetugevus Ohtlike ainete sisaldus Vastupidavuskatse veetihedusele ja tulekindlusele	Klass W1 Klass CB1 Vees püsiv Ei pragune Ei voola ja ei valgu Klass E Klass C0 - Test läbitud

Olulised tähelepanekud

- Olenevalt **LB Thinflex** materjali rakendusest, võib katta ka mitmes kihis. Enne uue kihi kandmist veenduda, et eelmine kiht on täielikult kuivanud.
- Värskest kaetud pinda kaitsta vihma, jäätumise ja tugeva päiksevalguse eest, kuni materjali kiht on täielikult kuivanud.
- Järgnev kaitse-, soojustus- või dreenaazimatt paigaldada alles siis, kui **LB Thinflex** on täielikult kuivanud.
- Kattepinna kuivamise kontrollimiseks ja testimiseks lõigata aluspinnast proovitükk. Võetud proov peab olema kaetud võrdsetel tingimustel, võrreldes kogu kaetava pinna struktuuriga.
- Tutvuda materjali ohutuskardi ja toimivusdeklaratsiooniga www.langeproon.ee või küsida vastutavalt spetsialistilt.

Märkused: Siin kajastatud informatsiooni on lubatud kopeerida projektiga seotud dokumentatsiooni, aga seda ei ole lubatud muuta või täiendada selliselt, et see mõjutaks toodete paigaldusnõudeid. Kõige uuem versioon toote andmelehest ja garantiitingimustest on saadaval kodulehel www.langeproon.ee. Kõik andmelehes sisalduvate tekstide sõnastuse ja nõuete võimalikud muudatused tühistavad tootja garantii.

Käesolev informatsioon põhineb Langeproon Inseneriehitus teada olevatel andmetel ning on mõeldud kasutajatele hindamiseks, uurimiseks ja kontrollimiseks. Kuna toote kasutustingimused ei allu meie kontrollile, ei garanteeri me soovitud tulemuse saavutamist. Mitte ükski käesolevas toodud väidetest, soovitustest või oletustest ei sätesta garantiid.

Kui käesolevat andmelehte uuendatakse, kaotab see automaatselt oma kehtivuse.