

## → INFOLEHT

Uut ja huvitavat epasit'i kohta

# Saneerkrohv/kruntvärv epasit spf/v

## Kasutusvaldkond

epasit spf/v on mõeldud saneerkrohvi spf krundina kergelt tolmavatel aluspindadel. See on tihtipeale vajalik siis, kui lisaks tootele epasit MineralSanoPro lpf-WTA kaetud pindadele tuleb saneerkrohviga katta ka vana krohvi kihiga pindasid. Uusi tootega epasit MineralSanoPro lpf-WTA kaetud pindasid pole vaja tootega epasit spf/v eeltöödelda.

## Omadused

epasit spf/v on värvitu, lahustivaba kruntvärv. Ta on kiiresti kuivav, lõhnatu, alusekindel ja tal on hea sissetungimisvõime ja head kivistusomadused.

Ohutusnõuded: epasit spf/v ei ole ohtlik materjal ega ohtlik toode.

Jäätmekäitlus: jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid.

Selle toote VOC EU piirväärtus: kategooria h (Wb): 30 g/l (2010)  
Selle toote VOC-sisaldus: < 1 g/l VOC. Toote kood M-SF 01.

## Pealekandmise tehnoloogia

lahjendage toodet epasit spf/v veega sõltuvalt aluspinna imavusest maksimaalselt 1:1.

Mitte kanda peale, kui temperatuur on alla + 5 kraadi, kui aluspind on külmunud või kui on tulemas miinuskraadid.

Pinnale kanda pintsli või värvirulliga

Töövahendid kohe pärast kasutamist veega korralikult puhtaks pesta.

epasit spf/v on 2 kuni 4 tunni pärast pealekandmist vihmakindel ja 6 kuni 8 tunni pärast ületöödeldav (20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures).

Materjalikulu: 0,15 kuni 0,2 l/m<sup>2</sup> , sõltuvalt aluspinna imavusest.

Ladustamine: hoida kuivas ja jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures.  
Originaalpakendis säilib umbes 6 kuud.

Pakend: 15 l ämber

### Infoleht 08/2010

epasit toodete kvaliteet on end praktikas tõendanud. Kuna aga ehitistel võib esineda erinevaid töö- ja saneerimistingimusi, soovime enne materjali kasutamist teha proovikatmine, et jõuda selgusele, kuidas mõjutavad pealekandmise tehnoloogia ja aluspind materjalikulu. Uue infolehe ilmumisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.