

→ INFOLEHT

Uut ja huvitavat *epatherm*'i kohta

Silikaatvärv *epatherm* etf

Kasutusvaldkond

epatherm etf sobib mineraalsete aluspindade värviga katmiseks, eriti sobiv *epatherm* isolatsiooniplaatide süsteemi toodete jaoks.

Omadused

epatherm etf on ühekomponentne lahustivaba silikaatvärv kasutamiseks sisetingsimustes. Toode vastab DIN 18363 standardile. Veeauru läbilaskev ja kohandatud *epatherm* tootegrupi jaoks.

epatherm etf on saadaval nii valgena kui teistes värvitoonides. Kuivanud värvi pind on matt.

Tehnilised andmed:

paksus:	1,6 kg/dm ³
difusiooniekvivalent õhukihi paksuse järgi s _D :	0,05 m
pH-väärtus:	leeliseline

Ohutusnõuded: Nahale sattumisel pesta seebi ja veega ning seejärel korralikult loputada. Kasutada nahakaitsekreemi. Pihustiga töötamisel kanda kaitseprille. Silma sattumisel pesta vähemalt 10 minutit rohke voolava veega. Vajadusel pöörduda arsti poole.

Jäätmekäitlus: mitte valada kraanikaussi, kanalisatsiooni või maapinnale. Vedelal kujul ei tohi koos olmeprügiga utiliseerida. Kuivanuna võib utiliseerida nagu ehitusjätmeid või olmeprügi. Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid.

Selle toote EU-VOC piirväärtus: kategooria a (Wb): 30 g/l (2010)
Selle toote VOC-sisaldus: < 1 g/l VOC. Toote kood M-SK 01.

Pealekandmise tehnoloogia

Aluspind peab olema kuiv, puhas, tugev ja koormust taluv. Mitte kasutada temperatuuril alla + 8 °C ja mitte kanda külmunud aluspinnale. Klaasi, metalli, aknalaudu jne tuleb pritsmete eest kaitsta. Tekkinud pritsmeid ei tohi lasta kuivada, vaid tuleb koheselt veega eemaldada. Pealekandmiseks kasutada pintslit, rulli või pihustit. Maksimaalselt 10% vee lisamisel on värv kasutusvalmis. Kuivamisaeg olenevalt temperatuurist ja õhuniiskusest, umbes 12 t. Töövahendid kohe pärast kasutamist veega korralikult puhtaks pesta.

Materjalikulu: 120 kuni 150 ml/m² ühe kihi kohta.

Ladustamine: hoida kuivas ja jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures. Originaalpakendis säilib umbes 1 aasta.

Pakend: ämber, 5 ja 15 l.

Infoleht 08/2010

epatherm toodete kvaliteet on end praktikas tõendanud. Kuna aga ehitistel võib esineda erinevaid töö- ja saneerimistingimusi, soovitame enne materjali kasutamist teha proovikatmine, et jõuda selgusele, kuidas mõjutavad pealekandmise tehnoloogia ja aluspind materjalikulu. Uue infolehe ilmumisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.



EPATHERM IST EINE INNOVATION AUS DEM HAUSE EPASIT

epasit GmbH
Innovative Baustoffe im System
Sandweg 12 - 14
72119 Ammerbuch (Aitingen)

Esindaja Eestis: OÜ Langeproon Inseneriehitus
Käo tn. 52/1 Tallinn 11311
Tel. 6552 502 | Faks 6551 469
info@langeproon.ee | www.langeproon.ee