

→ INFOLEHT

Uut ja huvitavat *epatherm*'i kohta

Krunt *epatherm* etg

Kasutusvaldkond

Epatherm etg on kasutusvalmis krunt *epatherm* soojustus ja isolatsiooniplaatidele, et takistada liimi või pahtli nn "põlemasüttimist".

Omadused

Epatherm etg on kollase värvusega lahustivaba krunt.

Ohutusnõuded: *epatherm* etg on leeliseline, mistõttu on soovitatav vältida pikemat kokkupuudet nahaga ning pritsmete silma sattumist. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega. Kestva ärrituse korral pöörduda arsti poole. Vältida pinna- või põhjavette sattumist.

Epatherm etg ei liigitu eeskirjade järgi ohtlikuks aineks.

Jäätmekäitlus: jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Materjali jäätmed realiseerida jäätmekoodi nr 577 03 kohaselt.

Pealekandmise tehnoloogia

Epatherm soojustusplaadid/isolatsiooniplaadid puhastada tolmust ja eralduvatest ainetest.

Epatherm etg kantakse lahjendamata kujul harja, rulli või selleks ettenähtud pihusti abil isolatsiooniplaatide/soojustusplaadide kõikidele pindadele, kuhu hiljem kavatsetakse kanda liim ja/või sisepahtel, ka liitekohtadele. Krundil lasta vaid põgusalt kuivada, seejärel võib kohe pindu edasi töödelda.

Töövahendid kohe pärast kasutamist veega korralikult puhtaks pesta.

Materjalikulu: kõiki pindu hõlmava kruntimise puhul u. 0,7 l/m² ehk 0,5 l plaadi kohta.

Ladustamine: hoida kuivas ja jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures. Originaalpakendis säilib umbes 1 aasta.

Pakend: kanister, 5 ja 10 l.

Infoleht 04/2011

epatherm toodete kvaliteet on end praktikas tõendanud. Kuna aga ehitistel võib esineda erinevaid töö- ja saneerimistingimusi, soovime enne materjali kasutamist teha proovikatmine, et jõuda selgusele, kuidas mõjutavad pealekandmise tehnoloogia ja aluspind materjalikulu. Uue infolehe ilmumisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.



EPATHERM IST EINE INNOVATION AUS DEM HAUSE EPASIT

epasit GmbH
Innovative Baustoffe im System
Sandweg 12 - 14
72119 Ammerbuch (Aitingen)

Esindaja Eestis: OÜ Langeproon Inseneriehitus
Käo tn. 52/1 Tallinn 11311
Tel. 6552 502 | Faks 6551 469
info@langeproon.ee | www.langeproon.ee